



Публичное акционерное общество  
«Завод керамических изделий» (ПАО «ЗКИ»)  
ИНН 6664006956 КПП 667901001  
ОКВЭД 23.31 ОКПО 00288030  
620103, Россия, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1  
телефон: (343) 295-62-21, 295-83-10, факс: (343) 295-62-26  
e-mail: [zki@uralceramica.ru](mailto:zki@uralceramica.ru), [www.uralceramica.ru](http://www.uralceramica.ru)

Исходящее № б/н от 06.02.2019 г.

### Уважаемые партнеры!

Информируем Вас об отличиях требований к внешнему виду плитки напольной керамогранитной типоразмера GFU05 коммерческого сорта, сортовой продукции и продукции 2-го сорта:

<i>Сортовая продукция</i>	<i>Коммерческий сорт</i>	<i>2 сорт</i>
На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, а также щербины, зазубрины и сколы по краю плитки. Кроме этого не допускаются видимые с 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Для полированной плитки не допускаются дефекты полировки и загрязнение глазури. Общее число допустимых дефектов должно быть не более трех.	На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, щербины и зазубрины шириной более 1 мм и общей длиной более 10 мм, а также не допускаются видимые с 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Для полированной плитки не допускаются дефекты полировки. Общее число допустимых дефектов должно быть не более трех.	Допускается разнотонность лицевой поверхности, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок, просвет вдоль краев плитки, следы от зачистных приспособлений. Допускаются щербины и зазубрины шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм, отбитые углы в количестве 2 шт. длиной не более 10 мм, плешины общей площадью не более 20 мм <sup>2</sup> , пятно диаметром не более 10 мм, посечки длиной не более 20 мм. Общее число допустимых дефектов должно быть не более трех.

С уважением,

Руководитель Службы качества ПАО «ЗКИ»

Плотникова И.В.